

## ADHESIVOS VINÍLICO PARA PISOS DE MADERA P-60

No inflamable

Adhesivo de base acuosa de alta resistencia a la tracción para el pegado de todo tipo de pisos de madera. Apto para pegar sobre: pisos de concreto, mármol, baldosas, losas radiantes, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A UNA TEMPERATURA DE 23°C.

VISCOSIDAD (1)	90.000 a 120.000 cps.
SOLIDOS ACTIVOS	24 +/- 1%
PH al 10%	6

(1) Viscosidad medida con Brookfield RV a 20 r.p.m.



**PEGADO:** Sobre carpetas de concreto recomendamos

verificar que estén: limpias, secas, libre de polvo, grasitud o partes flojas. Para mejor adherencia aplicar previamente imprimación para pisos de madera FORTEX P-61 la cual otorgará una mejor adherencia y servirá de protección contra la humedad.

**APLICACIÓN:** Es de fácil aplicación, con espátula dentada. Aplicar en pequeñas superficies, colocando el parquet antes de que el adhesivo forme una capa superficial.

**RENDIMIENTO:** Es de aproximadamente 650 grs./m<sup>2</sup>, según carpeta, tipo de madera a pegar y dentado de la espátula seleccionada.

**VIDA ÚTIL:** 18 meses.

**LIMPIEZA:** Los elementos usados para la colocación del parquet son lavables con agua, como así también los excedentes en colocación.

**PRESENTACION:** Envases de 1,5 y 25 kgs. **RECOMENDACIONES:**

- No colocar pisos a temperaturas ambiente menores a 8 a 10° C.
- Una vez colocado el parquet dejar (en lo posible), sin pisar por 6 días
- **No plastificar antes de los 75 a 90 días** (según la humedad ambiente que haya soportado)
- Humedad del parquet (madera) entre 10 y 12%
- Humedad de la carpeta no más de 3% (las mas aconsejables son las hechas con arena y cemento, sin cal).
- Se recomienda usar este producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase.
- Mantener el envase bien cerrado.

*NOTA: Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a los procesos empleados por el usuario*